



**Fonderia  
Ossolana**  
dal 1932

**TABELLE GHISA  
GHISE GRIGIE SECONDO UNI EN 1561:2011**

<b>GHISE GRIGIE SECONDO UNI EN 1561:2011</b>		<b>RESISTENZA A TRAZIONE</b>
<b>DESIGNAZIONE SIMBOLICA</b>	<b>DESIGNAZIONE NUMERICA</b>	<b>MPa min.</b>
EN-GJL-150	51.200	150-250
EN-GJL-200	51.300	200-300
EN-GJL-250	51.301	250-350
EN-GJL-300	51.302	300-400
EN-GJL-350	51.303	350-450

1) I valori si riferiscono a saggi di diametro 30 colati separatamente.