



**Fonderia
Ossolana**
dal 1932

TABELLE GHISA
Ghise sferoidali ASTM A395

GHISE SFEROIDALI ASTM A395	RESISTENZA A TRAZIONE	CARICO UNITARIO DI SCOSTAMENTO DELLA PROPORZIONALITÀ 0,2%	ALLUNGAMENTO	GAMMA DI DUREZZA
Designazione simbolica	MPa min.	MPa min.	A % min.	HB
Grade 60-40-18	415	275	18	143-187
Grade 65-45-15	450	310	15	156-201