



**Fonderia
Ossolana**
dal 1932

TABELLE GHISA GHISE SFEROIDALI ASTM A536

GHISE SFEROIDALI ASTM A536	RESISTENZA A TRAZIONE	CARICO UNITARIO DI SCOSTAMENTO DELLA PROPORZIONALITÀ 0,2%	ALLUNGAMENTO
Designazione simbolica	MPa min.	MPa min.	A % min.
Grade 60-40-18	414	276	18
Grade 65-45-12	448	310	12
Grade 80-55-06	552	379	6
Grade 100-70-03	689	483	3
Grade 120-90-02	827	621	2
Grade 60-42-10	415	290	10
Grade 70-50-05	485	345	5
Grade 80-60-03	555	415	3