



**Fonderia
Ossolana**
dal 1932

TABELLE GHISA GHISE SFEROIDALI AUSTEMPERATE UNI EN 1564

GHISE SFEROIDALI AUSTEMPERATE UNI EN 1564		RESISTENZA A TRAZIONE	CARICO UNITARIO DI SCOSTAMENTO DELLA PROPORZIONALITÀ 0,2%	ALLUNGAMENTO	GAMMA DI DUREZZA
Designazione simbolica	Designazione numerica	MPa min.	MPa min.	A % min.	HB
EN-GJS-800-8	EN-JS1100	800	500	8	260-320
EN-GJS-1000-5	EN-JS1110	1000	700	5	300-360
EN-GJS-1200-2	EN-JS1120	1200	850	2	340-440
EN-GJS-1400-1	EN-JS1130	1400	1100	1	380-480