



**TABELLE GHISA
GHISE SFEROIDALI FERRITICHE AL SILICIO
SECONDO
UNI EN 1563:2011**

GHISE SFEROIDALI FERRITICHE AL SILICIO SECONDO		RESISTENZA A TRAZIONE	CARICO UNITARIO DI SCOSTAMENTO DELLA PROPORZIONALITÀ 0,2%	ALLUNGAMENTO
UNI EN 1563:2011				
Designazione simbolica	Designazione numerica	MPa min.	MPa min.	A % min.
EN-GJS-450-18	53.108	450	350	18
EN-GJS-500-14	53.109	500	400	14
EN-GJS-600-10	53.110	600	470	10